



DESCRIPTION :

Mastic réfractaire mono-composant à base de résines inorganiques.

PROPRIÉTÉS :

- Mono-composants, prêt à l'emploi.
- Excellente adhérence sur matelas, pierre et béton.
- Résiste aux températures élevées et au feu.
- Ne se contracte pas et ne se fissure pas.

APPLICATIONS :

Colle résistante aux températures élevées (jusqu'à 1 500 °C). Indiquée pour les joints soumis à des températures extrêmes et au feu direct.

Pour la réparation permanente et le scellement de joints dans :

- Fissures
- Cheminées
- Éléments réfractaires
- etc.

INDICATIONS D'USAGE:

Les surfaces à sceller doivent être propres et sèches. Dans certains cas, en plus d'un traitement mécanique il convient de réaliser un nettoyage avec un dissolvant non gras, comme par exemple de l'acétone.

Couper l'extrémité de l'obturateur de la cartouche, visser la canule, couper celle-ci en biseau à la longueur désirée et introduire l'ensemble dans le pistolet applicateur. Remplir avec **SINTEX REFRACTAIRE** le joint convenablement traité.

Pour obtenir une meilleure finition, protéger les bords du joint avec du ruban adhésif et lisser avec une spatule; enlever le ruban avant que le mastic ne forme une pellicule.

COULEURS :

Noir.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Aspect:	Pâte homogène
Densité (23° C DIN 53217) :	g/cm ³ 1,80
Glissement (ISO 7390) :	mm < 5
Résistance à la température :	Max. 1500 °C

STOCKAGE :

Conserver dans un endroit frais et sec.
Durée : 12 mois.

PRÉSENTATION :

Cartouches de 300 cc.



SINTEX FIRE STOP REFRACTAIRE

Fiche
technique
Révision
08/2018

REMARQUES :

Ne pas appliquer par temps de pluie, éviter le contact direct du produit avec de l'eau (pluie) pendant le processus de séchage, ainsi que son application à des températures inférieures à 5°C. Le temps de séchage du produit dépendra des conditions atmosphériques.

Ne pas utiliser dans les joints de contact permanents dans l'eau.

Ne convient pas aux systèmes de chauffage central et aux installations de gaz où des joints élastiques sont nécessaires.

Laisser sécher au minimum 48 heures avant d'augmenter lentement et progressivement la température pour éviter la formation de bulles.

Ne laissez pas le panneau, une fois sec, rester en contact direct avec l'eau.

Utiliser uniquement pour les articulations sans mouvement.

Dans les applications sur métaux, le produit peut être détaché en cas de choc ou de mouvement brusque.

SÉCURITÉ ET HYGIÈNE :

Conformément à la législation en vigueur, ce produit ne présente aucun risque et ne nécessite aucune indication de sécurité spécifique pour la manipulation et le stockage.

NE PAS SE LAVER LES MAINS AVEC DES DISSOLVANTS.

Pour toute information complémentaire, demander la fiche de sécurité du produit.

« L'information de cette fiche technique est fournie de bonne foi, selon les études réalisées par Selena et elle est considérée comme précise. Nonobstant, et compte tenu que les conditions et les méthodes d'utilisation de nos produits échappent à notre contrôle, ladite information ne devra pas remplacer les essais des clients, afin de garantir que les produits de Selena sont entièrement satisfaisants pour leurs applications spécifiques. La seule garantie de Selena est que le produit remplit les conditions de vente actuelles. Par conséquent, le seul recours auquel vous aurez droit en cas de violation de ladite garantie sera limité au remboursement du prix d'achat ou au remplacement des produits dont l'état est différent à celui garanti. Selena Iberia S.L.U. renonce expressément à toute autre garantie expresse ou implicite d'aptitude à des fins non commerciales spécifiques. De même, Selena décline toute responsabilité en cas de dommages ou préjudices imprévus ou conséquents. Les suggestions d'utilisation ne devront pas être interprétées comme une incitation à enfreindre les droits de brevets.

Les indications et les données techniques contenues dans cette fiche technique se basent sur nos connaissances et notre expérience actuelle, et nous ne pouvons en aucun cas être tenus pour responsable des conséquences dérivées d'une utilisation inadéquate des produits. Par conséquent, notre garantie se limite exclusivement à la qualité du produit fourni. L'information technique pourra être modifiée sans préavis. Si vous en avez besoin veuillez la demander régulièrement ».



Quilosa - Selena Iberia S.L.U.

Centro empresarial Rivas Futura, C/ Marie Curie 19, Planta 6.1, 28521 Rivas, Madrid, Spain,
Tel: +34 902 02 18 02 – Fax: +34 914 999 796, info@quilosa.es, www.quilosa.com