



DESCRIÇÃO:

Prego líquido base solvente formulado com borracha sintética de estireno butadieno.

APLICAÇÕES:

Adesivo de montagem em base solvente, extra forte com agarre imediato, especialmente adequado para a união da maioria dos materiais porosos ou não porosos utilizados em trabalhos de acabamento e renovação na construção civil.

Ideal para a montagem de todo tipo de madeiras, rodapés, azulejos, molduras de gesso, PVC, telhas, metais, cerâmica, aglomerados ou gessos entre si ou sobre outros materiais de construção.

Não recomendado para a fixação de espelhos nem de poliestireno expandido.

PROPRIEDADES:

- ✓ Fácil aplicação
- ✓ Elevado tack inicial com agarre imediato
- ✓ Colagem directa ou por contacto
- ✓ Poder de enchimento
- ✓ Uniões flexíveis
- ✓ Resistente à humidade. Interior e exterior

ESPECIFICAÇÕES:

- **Certificado A +**, produto de emissão muito baixa. Determinação de Compostos Orgânicos Voláteis de acordo com a ISO 16000.



INDICAÇÕES DE USO:

Preparação dos materiais:

As superfícies a colar devem estar secas, firmes e livres de pó, sujidade, óleos e gorduras.

Técnica de trabalho:

Cortar o extremo do obturador do cartucho, enroscar a cânula e cortar esta em bisel na secção desejada. Introduzir o conjunto numa pistola aplicadora. Sempre e quando uma das superfícies a colar seja porosa, pode realizar-se uma Colagem Directa.

Aplicar o adesivo sobre uma das partes a unir, por pontos ou em cordões finos, curtos e descontínuos. Para aumentar o agarre inicial, pressionar com força e de maneira firme exercendo pressão durante uns segundos.

No caso de se colarem materiais muito pesados, será necessário utilizar uma sujeição mecânica durante algum tempo até que o adesivo cure totalmente.

No caso de o adesivo se utilizar para unir superfícies não porosas utilizar o processo de Colagem por Contacto. O adesivo deve ser aplicado sobre uma das partes a unir, de seguida pôr-se-ão ambas as partes em contacto assegurando uma molhagem correcta, separar e esperar 3 a 5 minutos antes de as pôr em contacto de novo pressionando fortemente. Também pode utilizar-se este método para fixar superfícies muito pesadas porque desta forma, se aumenta mais a resistência inicial.

A máxima resistência obtém-se passadas 48 horas.



FIX FORTE

Ficha técnica
Revisão
07/2019

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Aspecto:	Pasta cremosa de cor bege
Resíduo seco:	73 ± 3 %
Temperatura de aplicação:	10 – 30°C
Resistência à tracção:	300 Kg/ 10 cm ²

ARMAZENAMENTO:

Armazenar em local fresco e seco.

Nas suas embalagens originais fechadas:

14 meses, Cartuchos

24 meses, tubos.

APRESENTAÇÃO:

Cartucho	350 g.
Tubos	100 g.

LIMPEZA:

A limpeza dos utensílios de trabalho pode realizar-se com Acetona.

SEGURANÇA E HIGIENE:

Produto Nocivo e Extremamente Inflamável.

Manter afastado de qualquer fonte de ignição ou faíscas.

Evitar o contacto com os olhos e a pele.

Não deitar os resíduos para o esgoto.

Para mais informação solicite a ficha de segurança do produto.

A informação contida na presente ficha técnica é fornecida de boa fé, com base em estudos realizados por Selena e considera-se precisa. No entanto, dado que as condições e métodos de utilização dos nossos produtos escapam ao nosso controlo, tal informação não deverá substituir os ensaios dos clientes a fim de garantir que os produtos de Selena sejam plenamente satisfatórios para as suas aplicações específicas. A única garantia oferecida por Selena é que o produto cumpra com as suas especificações de venda actuais. Assim, o único recurso a que terá direito em caso de violação da dita garantia, ficará limitado ao reembolso do preço de compra ou à substituição de todo o produto para o qual se demonstre um estado diferente ao garantido. Selena Iberia S.L.U. renuncia expressamente a qualquer outra garantia expressa ou implícita de aptidão para um fim específico de comercialização. Selena renuncia ainda a toda a responsabilidade por qualquer dano ou prejuízo imprevisto ou consequente. As sugestões de utilização não deverão interpretar-se como uma incitação à infracção de direitos de patentes.

As indicações e dados técnicos contidos na presente ficha técnica baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência actuais e declinamos toda a responsabilidade pelas consequências derivadas de uma utilização inadequada dos mesmos. Por conseguinte, a nossa garantia limita-se exclusivamente à qualidade do produto fornecido. A informação técnica poderá ser modificada sem aviso prévio. Em caso necessário solicite a mesma de forma periódica.*



Quilosa - Selena Iberia S.L.U.

Centro empresarial Rivas Futura, C/ Marie Curie 19, Planta 6.1, 28521 Rivas, Madrid, Spain,

Tel: +34 902 02 18 02 – Fax: +34 914 999 796, info@quilosa.es, www.quilosa.com