



SINTEX H-26

Poliestireno Expandido

Ficha técnica
Revisão
06/2019



DESCRIÇÃO:

Adesivo com base numa dissolução de borracha sintética modificada.

PROPRIEDADES:

As uniões realizadas com **SINTEX H-26** resistem à humidade e à ação dos ácidos diluídos e soluções alcalinas.

APLICAÇÕES:

SINTEX H-26 é um adesivo de contacto especial para a colagem, de poliestireno expandido e rígido, entre si e com outros materiais.

Indicado para placas decorativas ou de isolamento, rodapés, molduras e trabalhos manuais com poliestireno expandido.

INDICAÇÕES DE USO:

Devido às suas características é conveniente remover o adesivo antes do seu uso. A aplicação deve ser feita com brocha ou com uma espátula dentada.

O adesivo deve ser aplicado em ambas as faces. A união deve ser realizada depois de evaporar os dissolventes (10 a 15 minutos) e antes de ultrapassar o tempo aberto (1 hora máximo).

É importante ter em conta que o poliestireno expandido é especialmente sensível à ação dos dissolventes orgânicos; por esta razão, antes de realizar a colagem e fixar a junta, deve assegurar-se de que se evaporaram os dissolventes do adesivo (o que pode ser facilmente verificado na ausência de odor). Os restos de dissolvente oclusos na junta podem afetar o poliestireno expandido e consequentemente prejudicar gravemente a colagem.

A colagem é imediata mas não convém forçar a união durante as primeiras 24 horas.

ARMAZENAMENTO:

Armazenar durante 12 meses a uma temperatura recomendada entre 5 e 25°C nas suas embalagens de origem hermeticamente fechadas.

APRESENTAÇÃO:

Recipientes de 1 e 5 litros.

LIMPEZA:

A limpeza dos utensílios de trabalho pode ser realizada com DISSOLVENTE C-29.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Aspeto:	Líquido opaco de cor bege e aspeto gelatinoso.
Viscosidade:	Brookfield Sp 4 a 20 rpm 3450 ± 550mPa. s
Tempo aberto:	50 – 60 min.
Tempo de arejamento:	10 – 15 min.
Temperatura de serviço	-15°C - +40°C

SEGURANÇA E HIGIENE:

SINTEX H-26 contém dissolventes.

É necessário trabalhar com uma ventilação adequada. Não respirar os vapores e evitar qualquer contacto com a pele.

Produto inflamável. Manter longe do calor, das chamas ou das faíscas. Proteger de qualquer fonte de ignição. *Não fumar. Para mais informação solicite folha de segurança do produto.*

A informação contida na presente ficha técnica é fornecida de boa fé, com base em estudos realizados por Selena e considera-se precisa. No entanto, dado que as condições e métodos de utilização dos nossos produtos escapam ao nosso controlo, tal informação não deverá substituir os ensaios dos clientes a fim de garantir que os produtos de Selena sejam plenamente satisfatórios para as suas aplicações específicas. A única garantia oferecida por Selena é que o produto cumpre com as suas especificações de venda actuais. Assim, o único recurso a que terá direito em caso de violação da dita garantia, ficará limitado ao reembolso do preço de compra ou à substituição de todo o produto para o qual se demonstre um estado diferente ao garantido. Selena Iberia S.L.U. renuncia expressamente a qualquer outra garantia expressa ou implícita de aptidão para um fim específico de comercialização. Selena renuncia ainda a toda a responsabilidade por qualquer dano ou prejuízo imprevisto ou consequente. As sugestões de utilização não deverão interpretar-se como uma incitação à infração de direitos de patentes. As indicações e dados técnicos contidos na presente ficha técnica baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência actuais e declinamos toda a responsabilidade pelas consequências derivadas de uma utilização inadequada dos mesmos. Por conseguinte, a nossa garantia limita-se exclusivamente à qualidade do produto fornecido. A informação técnica poderá ser modificada sem aviso prévio. Caso necessário solicite a mesma de forma periódica"



Quilosa - Selena Iberia S.L.U.

Centro empresarial Rivas Futura, C/ Marie Curie 19, Planta 6.1, 28521 Rivas, Madrid, Spain,
Tel: +34 902 02 18 02 – Fax: +34 914 999 796, info@quilosa.es, www.quilosa.com