



AKLESIL L-55

Ficha técnica
Revisión 11/2013

DESCRIPCION

Adhesivo en base a una dispersión acuosa de poliacetato de vinilo modificada.

APLICACIONES:

Adhesivo especialmente desarrollado para el pegado de PVC flexible sobre materiales porosos como madera, cartón-yeso, o tableros aglomerados o de MDF.

INDICACIONES DE USO:

Preparación de los materiales:

Las superficies a pegar deben de estar limpias, secas y exentas de polvo y grasa.

La humedad de la madera debe de ser de un 8 a un 12% como máximo.

Grados de humedad superiores pueden influir en el fraguado de la cola.

Encolado:

La forma de aplicación más adecuada para este tipo de producto es a través de una encoladora de rodillos., aplicando al sustrato y realizando inmediatamente la unión del revestimiento. Se debe aplicar una presión uniforme sobre toda la superficie con un rodillo de presión en el caso del pegado de láminas de PVC o con una prensa en frío durante un periodo mínimo de 2 horas si el pegado se ha hecho con PVC grueso.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Aspecto:	Fluido de color blanco.
Viscosidad:	Brookfield RVT. Aguja 6 a 20 rpm. y 23°C. 22.000 – 26.000 mPa.s
Temperatura mínima de formación de película:	0 / 2°C.
Valor pH:	6 - 8

"La información contenida en la presente ficha técnica se proporciona de buena fe en base a los estudios realizados por Selena y se considera precisa. Sin embargo, dado que las condiciones y métodos de uso de nuestros productos escapan a nuestro control, dicha información no deberá reemplazar las pruebas de clientes a fin de garantizar que los productos de Selena sean plenamente satisfactorios para sus aplicaciones específicas. La única garantía ofrecida por Selena es que el producto cumpla con sus especificaciones de venta actuales. Por tanto, el único recurso al que tendrá derecho en caso de violación de dicha garantía quedará limitado al reembolso del precio de compra o sustitución de todo producto para el que se demuestre un estado distinto al garantizado. Selena Iberia S.L.U. renuncia expresamente a cualquier otra garantía expresa o implícita de aptitud para un fin específico de comercialización. Asimismo, Selena renuncia a toda responsabilidad por cualquier daño o perjuicio imprevisto o consecuente. Las sugerencias de uso no deberán interpretarse como una incitación a la infracción de derechos de patentes.

Las indicaciones y datos técnicos contenidos en la presente ficha técnica se basan en nuestros conocimientos y experiencia actuales y declinamos toda responsabilidad por las consecuencias derivadas de un uso inadecuado de los mismos. Por consiguiente, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. La información técnica podrá ser modificada sin previo aviso. Si la necesitara, rogamos la solicite de forma periódica."

ALMACENAMIENTO:

Almacenar a temperaturas entre 10 y 30°C.

Proteger de las heladas.

Tras prolongados almacenamientos, remover antes de su empleo.

Duración: 12 meses en sus envases de origen sin abrir.

PRESENTACIÓN:

Garrafa de 26 kg.

Contenedor de 1100 kg.

LIMPIEZA:

La limpieza de los útiles de trabajo puede realizarse con agua tibia.

SEGURIDAD E HIGIENE:

Según la vigente legislación, este producto está exento de cualquier indicación de riesgo o seguridad en su manipulación o almacenamiento.

Para más información solicite hoja de seguridad del producto.