



SINTEX DM-57

Cornisas

Ficha técnica
Revisión 05/2013

DESCRIPCION:

Adhesivo termofusible basado en una mezcla de copolímeros EVA y resinas sintéticas.

APLICACIONES:

Producto específicamente formulado para la fabricación de cornisas con laminados de alta presión de hasta 0,8 mm.

PROPIEDADES:

SINTEX DM-57 CORNISAS se caracteriza por su elevada resistencia inicial y fuerte tack lo que le hace especialmente adecuado para sujetar el tiro que ejerce el laminado.

INDICACIONES DE USO:

Temperatura de trabajo

La temperatura de trabajo recomendada en el colero está entre 200 y 220°C. No obstante, el propio usuario deberá determinar, mediante ensayos previos, la temperatura idónea de acuerdo con la máquina que utilice.

Preparación de los materiales:

Los materiales a pegar deben estar limpios, secos y exentos de polvo y grasa.

Es necesario mantener los materiales atemperados a fin de evitar que se produzca una falsa encoladura. Este fenómeno se origina al aplicar el adhesivo sobre una superficie fría dando lugar a un rápido enfriamiento del termofusible.

OBSERVACIONES

Los adhesivos termofusibles en base EVA se pueden degradar y perder sus características por calentamiento prolongado a temperaturas superiores a 220°C. Se recomienda por lo tanto vigilar la temperatura de los coleros con el objeto de no sobrepasarla

CARACTERISTICAS TECNICAS

Aspecto:	Granza de color beige
Viscosidad:	Brookfield RVT. Aguja 28 a 5 rpm 190°C 87000 ± 5000 mPa. s 200°C 79500 ± 5000m Pa. s 210°C 61000 ± 5000 mPa. s
Temperatura de reblandecimiento:	Según norma ASTM 3461-85 119 ± 4°C
Resistencia al calor:	Según norma WPS-68 65 – 70°C

ALMACENAMIENTO:

Se recomienda no almacenar el producto periodos de tiempo superiores a 2 año.

PRESENTACIÓN:

Sacos 25 kilos

LIMPIEZA:

La limpieza del colero y utensilios de trabajo, puede hacerse con limpiador DM-11. Para este trabajo es imprescindible la UTILIZACION DE MASCARILLA.

SEGURIDAD E HIGIENE:

Debe procurarse trabajar con una adecuada ventilación en el área del colero.

Para más información solicite hoja de seguridad del producto.



Quilosa - Selena Iberia S.L.U.

Centro empresarial Rivas Futura, C/ Marie Curie 19, Planta 6.1, 28521 Rivas, Madrid, Spain,
Tel: +34 902 02 18 02 – Fax: +34 914 999 796, info@quilosa.es, www.quilosa.com