



# UNIFIX M-24 R

## DESCRIPCIÓN:

Adhesivo en base a una dispersión acuosa de poliacetato de vinilo modificada.

## APLICACIONES:

UNIFIX M-24-R ha sido específicamente formulado para el pegado de chapas metálicas con tableros en la fabricación de puertas blindadas.

## PROPIEDADES:

UNIFIX M-24-R, es una cola blanca con elevada adherencia sobre chapas metálicas (chapa de acero, chapas zincadas, galvanizadas, aluminio, etc.).

## INDICACIONES DE USO:

Las superficies a pegar deben de ajustar entre sí, estar limpias, secas y libres de polvo y grasa.

Es necesario asegurarse de que las planchas metálicas están exentas de aceites o grasas. En caso necesario, hay que proceder a realizar un desengrasado manual con disolvente.

La humedad de la madera debe ser de un 8 a un 12% como máximo. Grados de humedad superiores pueden influir en el fraguado de la cola.

## ENCOLADO:

La aplicación de UNIFIX M-24 R debe realizarse mediante encoladora de rodillos o bien manualmente utilizando una brocha, espátula dentada o rodillo.

## PRENSADO:

Prensa Platos	Tiempo	Temperatura	Presión Kg/cm <sup>2</sup>
Calientes	10 – 20 min.	60 – 75°C	3 – 5
Fríos	3 – 4 horas	23°C	3 – 5

*(Este tiempo puede variar en función de los materiales así como de las condiciones ambientales de temperatura y humedad)*

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Aspecto: Fluido de color blanco.

Viscosidad: Brookfield RVT. Sp 6, 20 rpm, 23°C  
13.500 ± 1.500 mPa.s

Tiempo abierto: 12 – 14 minutos

*(Película de 200 micras sobre aglomerado de fibra a 23°C y 65% de humedad relativa)*

Resistencia a la cizalladura: Según norma EN 205

En 1 hora 11 – 13 N/mm<sup>2</sup>

En 24 horas 16 – 18 N/mm<sup>2</sup>

En 7 días (EN 204 D1) >18 N/mm<sup>2</sup>

## ALMACENAMIENTO:

Almacenar durante 6 meses en sus envases de origen herméticamente cerrados, a temperaturas entre 10 y 25°C. Proteger de las heladas.

Tras prolongados almacenamientos, remover antes de su empleo.

## PRESENTACIÓN:

Garrafa 26 Kg

Contenedores 1100 Kg

## LIMPIEZA:

La limpieza de los útiles de trabajo puede realizarse con agua cuando el producto aún está fresco.

## SEGURIDAD E HIGIENE:

Según la legislación vigente este producto está exento de cualquier indicación de riesgo o seguridad en su manipulación o almacenamiento.

*Para más información solicite la Hoja de Seguridad del producto.*

"La información contenida en la presente ficha técnica se proporciona de buena fe en base a los estudios realizados por Selena y se considera precisa. Sin embargo, dado que las condiciones y métodos de uso de nuestros productos escapan a nuestro control, dicha información no deberá reemplazar las pruebas de clientes a fin de garantizar que los productos de Selena sean plenamente satisfactorios para sus aplicaciones específicas. La única garantía ofrecida por Selena es que el producto cumpla con sus especificaciones de venta actuales. Por tanto, el único recurso al que tendrá derecho en caso de violación de dicha garantía quedará limitado al reembolso del precio de compra o sustitución de todo producto para el que se demuestre un estado distinto al garantizado. Selena Iberia S.L.U. renuncia expresamente a cualquier otra garantía expresa o implícita de aptitud para un fin específico de comercialización. Asimismo, Selena renuncia a toda responsabilidad por cualquier daño o perjuicio imprevisto o consecuente. Las sugerencias de uso no deberán interpretarse como una incitación a la infracción de derechos de patentes.

Las indicaciones y datos técnicos contenidos en la presente ficha técnica se basan en nuestros conocimientos y experiencia actuales y declinamos toda responsabilidad por las consecuencias derivadas de un uso inadecuado de los mismos. Por consiguiente, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. La información técnica podrá ser modificada sin previo aviso. Si la necesitara, rogamos la solicite de forma periódica."